

## *Système de revêtement thermique avec enduit de finition*

# *Stef Premium II ULTRA iso*

### 1-Généralités :

#### **1.1 Travaux connexes précisés à d'autres sections :**

- |       |                     |                 |
|-------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1 | Charpentes légères. | section : 05400 |
| 1.1.2 | Charpentes de bois  | section : 06100 |
| 1.1.3 | Scellants           | section : 07900 |

#### **1.2 Assurance Qualité.**

- 1.2.1 L'applicateur doit fournir la main-d'œuvre, les matériaux et les équipements nécessaires à la pose du Système de revêtement acrylique *Stef Premium II / ULTRA iso* de Les Enduits STEF Inc, ou un équivalent approuvé.
- 1.2.2 L'applicateur sera qualifié, avoir au moins 5 années d'expérience continue dans la pose de matériaux du type spécifié et être en mesure d'en fournir la preuve sur demande de l'architecte.
- 1.2.3 L'applicateur doit fournir sur demande, un échantillon de 6" x 1' (15 cm x 30 cm), pour chacune des couleurs et textures, en utilisant le même matériel, la même technique et les mêmes outils qui seront utilisés pour la réalisation du projet.
- 1.2.4 L'applicateur devra suivre les spécifications du fabricant dans l'installation du Système *Stef Premium II / ULTRA iso*.

#### **1.3 Description du Système *Stef Premium II / ULTRA iso*.**

- 1.3.1 Le Système *Stef Premium II / ULTRA iso* est composé de panneaux isolants de polyisocyanurate, fixés avec des attaches mécaniques aux fourrures qui sont disposées par-dessus une membrane imperméabilisante qui couvre le substrat.

Suivent la pose :

- D'un enduit acrylique de base *Stef Prep Coat*.
- D'un treillis d'armature en fibre de verre.
- De moulures (Si nécessaire).
- D'un apprêt coloré (Si nécessaire).
- D'un enduit de finition 100% acrylique.

#### **1.4 Détails du Système *Stef Premium II / ULTRA iso*.**

- 1.4.1 Panneaux de polyisocyanurate approuvés par : Les Enduits STEF Inc.

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

- 1.4.2 L'enduit acrylique de base *Stef Prep Coat* servant d'enduit de nivellement pour recouvrir le treillis d'armature.
- 1.4.3 Le treillis d'armature en fibre de verre, traité pour résister aux alcalis et fabriqué pour Les Enduits STEF inc.
- 1.4.4 L'apprêt coloré *Stef Roll-on*, pour coordonner la couleur du substrat à l'enduit de finition.
- 1.4.5 L'enduit acrylique de finition : *Stef Finition & Stef Architectural Coat*, etc. Copolymères 100% acryliques, pré mélangés, de la couleur et de la texture choisies par l'architecte et fabriqué par Les Enduits STEF inc. (Voir détails dans le Manuel de Référence).  
Texture : \_\_\_\_\_ Couleur : \_\_\_\_\_

### 1.5 Livraison, entreposage, manutention.

- 1.5.1 Livraison : Tous les matériaux fournis par Les Enduits STEF Inc. devront être livrés intacts dans leur emballage d'origine.
- 1.5.2 Entreposage : Tous les matériaux fournis par Les Enduits STEF Inc. devront être entreposés à l'abri des intempéries et des dommages à une température supérieure à 5°C (41°F).

### 1.6 Conditions de mise en chantier.

- 1.6.1 Température : La température de l'air ambiant devra être d'au moins 5°C (41°F) et à la hausse durant l'installation du Système *Stef Premium II / ULTRA iso* et demeurer à 5°C (41°F) ou plus élevée pour au moins 24 heures après l'installation.
- 1.6.2 Protection des matériaux adjacents : Protéger les matériaux adjacents des dommages ou éclaboussures résultants de la pose des enduits. Si nécessaire, recouvrir les surfaces, les équipements, etc.... avec des moyens appropriés.
- 1.6.3 Coordination des travaux : Coordonner installation du Système *Stef Premium II / ULTRA iso* avec les autres corps de métier.
- 1.6.4 Rythme des travaux : Prévoir la main d'œuvre nécessaire pour assurer une opération continue sans reprise (cold joint) et variation dans la texture.

### 1.7 Garantie.

- 1.7.1 À partir de la date de réception du paiement final des travaux, Les Enduits STEF inc. garantit que les matériaux qu'elle fournit, lorsqu'appliqués conformément aux instructions d'application et au devis descriptif du fabricant, donneront des résultats identiques à ceux qui sont indiqués et décrits dans le Manuel de Référence du fabricant. Cette garantie ne s'applique qu'à l'utilisation des produits sur des substrats approuvés par Les Enduits STEF Inc.
- 1.7.2 Les Enduits STEF Inc. n'est pas responsable de l'architecture, de l'ingénierie et de l'exécution.
- 1.7.3 Dans le cadre de cette garantie, le remède unique et exclusif sera que Les Enduits STEF Inc. fournira les matériaux de remplacement, s'il est établi que les matériaux fournis initialement étaient défectueux, à la condition que pas plus de cinq (5) ans ne se soient écoulés après l'application d'origine. Les Enduits STEF Inc. n'offrent aucune autre garantie implicite ou explicite.

## 2.1 Généralité.

- 2.1.1 Tous les matériaux et composants du Système de revêtement extérieur **Stef Premium II / ULTRA iso** devront être obtenus de Les Enduits STEF Inc. ou de ses représentants autorisés.
- 2.1.2 Aucune substitution de matériaux ne sera acceptée, à moins d'une autorisation écrite par Les Enduits STEF Inc.
- 2.1.3 Matériaux acceptables : Composants du Système **Stef Premium II / ULTRA iso** de Les Enduits STEF Inc. ou un équivalent approuvé. Dans ce cas, le système équivalent devra être approuvé par l'architecte au moins 10 jours avant la date des soumissions.

## 2.2 Matériaux et manufacturier approuvés.

- 2.2.1 Panneaux isolants de polyisocyanurate :
  - **Stef panneau isolant Quik-R** vendus par : Les Enduits STEF Inc.
  - Le panneau est recouvert d'une couche de fibre de verre.
  - Les panneaux sont disponibles en section de 4' x 9'(120 cm x 270 cm) et en épaisseurs de 5/8" (1.6 cm), 1" (2.5 cm), et de 1½" (3.75 cm).
- 2.2.2 Fixations : Les **Stef panneau isolant Quik-R** de polyisocyanurate doivent être attachés mécaniquement avec des rondelles de plastique ou de métal de 1¾ ". Les clous galvanisés ou les vis à bois en acier inoxydable de calibre 12 minimum doivent pénétrer de 1" dans les montants de bois. Sur les montants de métal, utiliser des vis auto perforantes et résistantes à la corrosion. Elles doivent être assez longues pour pénétrer ¾" les montants de métal.
- 2.2.3 Enduit de base tel que : **Stef Prep Coat** manufacturés par Les Enduits STEF Inc. : Une base 100% acrylique qui mélangé avec du ciment Portland dans une proportion définie, donnera une pâte qui servira d'enduit de redressement dans lequel sera incorporé le treillis de fibre de verre.
- 2.2.4 Treillis de fibre de verre régulier, médium, ou fort, de 38" (95cm) de largeur. Treillis de fibre de verre de 9½" (23.75 cm). Traité contre les alcalis tel que fourni par Les Enduits STEF Inc.
- 2.2.5 Enduit d'apprêt coloré **Stef Roll-on** : Recommandé afin de coordonner la couleur du substrat à l'enduit de finition.
- 2.2.6 Enduit de finition: **Stef Finition & Stef Architectural Coat**, etc. Copolymères 100% acrylique, pré-mélangés en usine, comprenant la couleur et la texture choisies par l'architecte, tel que manufacturé et fourni par Les Enduits STEF Inc.  
La couleur sera : # \_\_\_\_\_  
(Voir charte des couleurs dans le catalogue)  
La texture sera : \_\_\_\_\_  
(Voir charte des textures dans le catalogue)
- 2.2.7 Moulures en PVC : (Au besoin). Tels que recommandés par le manufacturier.
- 2.2.8 Eau : Claire et potable.
- 2.2.9 Scellants : Approuvés par le manufacturier, de la couleur choisie par l'architecte.
- 2.2.10 Résultats d'essais en laboratoire. (Voir section : Évaluation de nos Produits dans le catalogue).

## 3- Exécution des travaux :

### 3.1 Inspection :

- 3.1.1 Avant de commencer les travaux, vérifier la compatibilité du substrat existant avec les spécifications du projet à réaliser et du système proposé.
- 3.1.2 S'assurer que le substrat est recouvert d'une membrane hydrofuge: **Stef-Tek** ou autre imperméabilisant approuvé par selon le substrat.

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.

- 3.1.3 S'assurer que le bas des murs est ventilé.
- 3.1.4 S'assurer qu'un solin flexible tel que la membrane (Blue Skin) est installé au périmètre de toutes les ouvertures.
- 3.1.5 S'assurer qu'un solin en aluminium ou en PVC de type goutte d'eau est installé au haut et au bas de toutes les ouvertures.
- 3.1.6 S'assurer qu'une moulure de départ en PVC ou un treillis de 9½" (23.75 cm) de largeur est installé au bas du mur.
- 3.1.7 S'assurer que les panneaux isolants sont installés verticalement. Les côtés doivent être positionnés au centre des montants verticaux.
- 3.1.8 S'assurer que les attaches mécaniques (Quik-cap en métal) sont positionnées au 12" (30 cm) verticalement et aux 16" (40 cm) ou 24" (60 cm) horizontalement selon l'espacement des montants.
- 3.1.9 S'assurer que les joints de dilatation sont installés au 20' (600 cm) verticalement et horizontalement, au niveau d'un plancher, à la ligne verticale d'une ouverture ou selon la recommandation de l'architecte.
- 3.1.10 Aviser l'architecte des conditions qui sont inacceptables et ne jamais commencer les travaux tant que les corrections n'ont pas été apportées.

### 3.2 Installation :

- 3.2.1 Les panneaux isolants de polyisocyanurate devront être recouverts d'enduit de base dans un délai maximum de 14 jours.
- 3.2.2 L'enduit de base **Stef Prep Coat** sera appliqué sur les rebords afin d'incorporer le treillis de 9½" (23.75 cm).
- 3.2.3 Des bandes de treillis de 9½" (23.75 cm) x 12" (30 cm) seront installées en angle de 45° aux coins de toutes les ouvertures.
- 3.2.4 Attendre 24 heures entre la pose des bandes de treillis et la pose de la couche de nivellement.
- 3.2.5 L'enduit de base **Stef Prep Coat** sera appliqué sur toute la surface à une épaisseur minimum de 3/32" (2.5 mm) afin de couvrir le treillis d'armature. Les joints du treillis devront se chevaucher sur un minimum de 2½" (6.25 cm). La surface sera immédiatement aplanie et lissée en évitant les marques de truelles.
- 3.2.6 Attendre 24 heures entre la pose de l'enduit de nivellement **Stef Prep Coat** et celle de l'enduit de finition.
- 3.2.7 Nous recommandons l'application d'une couche d'apprêt coloré **Stef Roll-on** afin de coordonner la couleur du substrat à celle de l'enduit de finition.
- 3.2.8 L'enduit de finition de la couleur # \_\_\_\_\_ et de la texture : \_\_\_\_\_ sera appliqué de façon continue et nivelé immédiatement afin de donner à l'ouvrage une apparence uniforme, d'éviter des trous, des sur-épaisseurs, des lignes de démarcation et des défauts.
- 3.2.9 Les scellants de polyuréthane seront appliqués selon la recommandation du manufacturier
- 3.2.10 Nettoyer le chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux. À la fin des travaux, débarrasser le chantier de tous les rebuts et matériaux excédentaires relevant du présent devis.

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.